



OBRIA
La pleine sérénité du bois



Obbiatex ICSPE est un produit en phase solvant, destiné au traitement insecticide préventif / curatif des bois intérieurs (planchers, escaliers, portes, lambris, etc...) contre les insectes à larves xylophages et termites.

Obbiatex ICSPE

Traitement du bois intérieur



Domaine d'utilisation :

Traitement préventif en classe d'emploi 1 contre les insectes à larves xylophages, lyctus, vrillettes et termites.
Traitement insecticide curatif des bois infestés.

Mise en œuvre :

Obbiatex ICSPE est livré prêt à l'emploi.

Traitement préventif de classe d'emploi 1

Trempage, aspersion ou enduction : 200g/m², soit environ 5m²/l.

Les bois doivent être sains, propres et d'humidité inférieure à 20 %. Ne pas appliquer sur bois gelés. La surface totale du bois doit être traitée. Les parties coupées et/ou entaillées lors de l'assemblage, doivent être soigneusement retraitées avec le même produit ou un produit de classe d'emploi au moins égale. Dans tous les cas, respecter les doses prescrites. Les charges de bois sont lattées avant immersion. Les bacs de trempage sont nettoyés au minimum chaque année. Les produits de curage sont éliminés comme des déchets dangereux.


Traitement curatif

Injection/double pulvérisation : 300 g/m²

Le traitement curatif impose des travaux préparatoires afin d'éliminer les parties trop attaquées et procéder au remplacement des pièces de structure quand leurs propriétés sont altérées.

Le produit est injecté dans des puits forés à cœur répartis sur l'ensemble des éléments de structure infestés. Ces puits sont bouchés par des chevilles ad hoc, également traitées si en bois. Enfin, l'ensemble des surfaces est recouvert à saturation par pulvérisation, aspersion, enduction.

S'assurer que dans l'environnement des locaux, sont respectées les règles indispensables de salubrité et d'hygiène, humidité et ventilation pendant le traitement des bois.





OBRIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Prêt à l'emploi : Ne pas diluer, ne pas utiliser en mélange avec d'autres produits de traitement.

Couleur : incolore

Point d'éclair : > 60°C

Masse volumique : 0,8 g/cm³ à 20°C (NF T 30-020-1)

Séchage et fixation : 24 heures en moyenne, suivant les conditions atmosphériques et la nature des bois.

Compatibilité : Après séchage, les bois peuvent être recouverts d'une peinture, vernis ou lasure.

Stockage : 5 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 1 litre, 5 litres, 25 litres, 60 litres, fûts de 200 litres.

Hygiène et sécurité

Obbiatex ICSPE est un produit biocide et contient un insecticide.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

A l'intérieur, prendre soin de ventiler jusqu'à l'évaporation complète des solvants.

Respecter l'environnement. Les emballages ne doivent pas être réutilisés et sont éliminés comme des déchets dangereux.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consulter la fiche de données de sécurité

Informations

OBRIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBRIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBRIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.