



OBBIACOAT SATIN est une lasure industrielle pigmentée, formulée à base de résines alkydes. Elle assure une protection hydrofuge renforcée ainsi qu'une finition satinée de la surface du bois.

Obbiacoat Satin

Domaine d'utilisation :

Finition et entretien des bois de structure, menuiseries, bois de décoration, etc. lorsqu'une protection renforcée est souhaitée contre les agents atmosphériques (pluie, neige...) et UV solaires.

La teneur élevée en liant d'**Obbiacoat Satin** permet une meilleure protection hydrofuge et limite les variations dimensionnelles des bois, dues aux variations hygrométriques.

Mise en œuvre :

Obbiacoat Satin est livré prêt à l'emploi.

Les bois neufs doivent être secs, moins de 18 % d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire comme l'iroko ou le movingui.

Les bois d'essence non durables doivent être préalablement traités avec un produit de préservation du bois approprié à la classe d'emploi.

Les bois anciens doivent être rendus absorbant et être exempts de traces de peinture, vernis, cires, etc.

Obbiacoat Satin s'applique en 2 à 3 couches au pinceau, rouleau ou pistolet.

Ne pas appliquer sur bois gelés.

Obbiacoat Satin doit être brassé afin d'obtenir une teinte homogène.





OB BIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Caractérisation des produits de peintures (norme NF T36-005) :Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

Couleur : incolore ou teintes bois

Extrait sec en poids : 48 à 54 % selon la teinte (NF EN ISO 3251)

Point d'éclair : >38°C

Masse volumique : 0,90 à 0,95 g/cm³ selon la teinte à 20°C (NF T 30-020-1)

Teneur en COV : <400 g/L.

Séchage : Hors-poussière 1h, recouvrable 12h.

Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

Rendement : 12 à 15 m²/L selon la nature et la préparation du bois

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 5 litre et 25 litres.

Hygiène et sécurité

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OB BIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OB BIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OB BIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.