



OBBIAPRIM 801 WS est une peinture primaire microporeuse blanche glycerophthalique, à séchage rapide.

Obbiaprim 801 WS

Peinture primaire blanche



Domaine d'utilisation :

Obbiaprim 801 WS est une peinture primaire microporeuse destinée aux menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables, dans l'attente de finitions. Ces finitions devront être effectuées dans un délai de 3 mois suivant la mise en place des menuiseries extérieures.

Mise en œuvre :

Obbiaprim 801 WS est spécialement formulée pour un emploi par trempage, aspersion (ruissellement, flow-coat) ou enduction (rouleau, brosse)

Les bois doivent être secs, moins de 18% d'humidité, dépeussés et dégraissés si nécessaire.

En intérieur, les bois d'essence non durables en classe d'emploi 1 ou 2 et en extérieur en classe d'emploi 3.1, doivent être traités au préalable avec un produit de préservation adapté.

La préparation des supports et l'application doivent être conformes au DTU 59-1.

Une couche de peinture primaire comme **Obbiaprim 801 WS** est recommandée avant l'application des couches de finition.

Pour une utilisation à la brosse ou rouleau, le produit peut être diluée jusqu'à 5 % avec le **Diluant WS 1005**.

Pour une utilisation en trempage ou flow-coat, le produit sera dilué avec le **Diluant WS 1005** selon l'équipement.

Ne pas appliquer sur des bois gelés et à des températures inférieures à 5°C.





OBRIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Présentation : liquide blanc

Extrait sec en poids : 60 % (NF T 30-084)

Masse volumique : 1,3 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

Teneur en COV : Sous-catégorie A/h, type PS : 510 g/l (Teneur maximale : 750 g/l)

Viscosité : 40 s en coupe Ford 4 à 20°C

Rendement : 8 à 10 m² par kg selon la nature et la préparation de la surface du bois

Séchage :

- Hors poussière : 40 min.

- Recouvrable : 4 à 6 heures

Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : au White Spirit.

Conditionnement : bidons de 5 kg et 30 kg

Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

NE PAS rejeter dans l'environnement.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Liquide et vapeurs inflammables : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Informations

OBRIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leur utilisation.

OBRIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OBRIA SAS** ne saurait engager sa responsabilité.