



Obbiasure PI & TPI sont des lasures industrielles en phase solvant égalisatrices de teinte.

Obbiasure PI assure une protection hydrofuge renforcée.

Obbiasure TPI assure une protection hydrofuge, fongistatique, antibleuissement et insecticide.

Obbiasure PI & TPI

Lasure primaire Égalisateur de teinte



Domaine d'utilisation :

Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.

Obbiasure PI & TPI sont proposées en incolore et 31 teintes standard miscibles entre elles. D'autres teintes peuvent être obtenues sur commande spéciale, en fonction de la couleur naturelle du bois et la présentation recherchée.

Mise en œuvre :

Obbiasure PI & TPI sont livrés prêts à l'emploi .

Obbiasure PI & TPI s'emploient par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

Les bois doivent être secs, moins de 20% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire, comme pour l'iroko et le movingui par exemple.

Les bois de structure sont traités au préalable avec un produit de préservation approprié, de la gamme Obbiatex de classes d'emploi 1, 2 et 3.1, dont la composition est compatible avec l'emploi des lasures.

Les couches de finition sont appliquées dans un maximum de trois mois suivant la mise en place des bois.

Ne pas appliquer sur bois gelés.





OBRIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Caractérisation des produits de peintures (norme NF T36-005) : Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

Prêt à l'emploi : Ne pas diluer, ne pas utiliser en mélange avec d'autres produits.

Couleur : incolore et 31 teintes.

Extrait sec en poids : 17 à 20 % selon la teinte (NF EN ISO 3251)

Point d'éclair : supérieur à 38°C

Masse volumique : 0,8 à 0,9 g/cm³ à 20°C (NF T 30-020-1)

Temps d'écoulement : Inférieur à 30 s (coupe AFNOR 3 à 20 °C)

Teneur en COV : Sous-catégorie A/f, type PS: 690 g/L (Teneur maximale : 700 g/L)

Séchage : Hors poussière : 30 min, recouvrable 12 heures en moyenne.

Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

Rendement : 8 à 12 m²/L selon la nature et la préparation du bois

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 5 litres et 25 litres, fûts de 60 litres et 200 litres.

Hygiène et sécurité

Produit inflammable.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Obbiasure TPI est un produit biocide et contient un insecticide et des fongicides.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consulter la fiche de données de sécurité

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Informations

OBRIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBRIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBRIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.