



OBBLIA

La pleine sérénité du bois



OBBIATECK nourrit et protège les mobiliers en teck et bois exotiques. Il donne un aspect naturel et satiné tout en mettant en valeur le veinage et la structure du bois. OBBIATECK préserve le bois de l'eau, du soleil, des reprises d'humidité, du grisaillement, et des taches grasses..

ObbiaTeck

Huile d'entretien pour mobilier de jardin



Domaine d'utilisation :

ObbiaTeck est un mélange de résines et d'huiles naturelles. Sa basse viscosité permet une bonne pénétration dans les bois neufs ou anciens.

Mise en œuvre :

ObbiaTeck est livré prêt à l'emploi.

ObbiaTeck s'applique sur les bois sains, et secs à moins de 18 % d'humidité, dégraissés et dépoussiérés. Les bois anciens sont rendus absorbants et exempts de traces de peinture, de vernis, de cire.

Si nécessaire, décaper avec **Obbiadécap+**. Eclaircir et nettoyer avec **Obbianet**.

Les bois d'essences non durables ou contaminés sont traités au préalable avec un produit de préservation comme **Obbiatex APE1** ou **Obbiatex SPE**.

Appliquer une première couche fine et régulière avec un pinceau ou une brosse. Laisser pénétrer et essuyer le surplus avec un chiffon. Après séchage, renouveler l'opération aux endroits encore mats et absorbants.

En entretien dans l'année, renouveler le traitement pour une meilleure protection et pour raviver le ton du bois. Des reprises ponctuelles sont possibles aux endroits usés ou ternis.

A cause de risque d'auto-inflammation, les chiffons utilisés sont laissés sécher à l'air libre

Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques.

Ne pas appliquer sur des bois gelés.





OB BIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Prêt à l'emploi : Ne pas diluer, ne pas utiliser en mélange avec d'autres produits.

Couleur : incolore.

Extrait sec en poids : 30 % (NF EN ISO 3251)

Point d'éclair : 63°C

Masse volumique : 0,85 g/cm³ à 20°C (NF T 30-020-1)

Viscosité dynamique : 8,5 mPa.s

Teneur en COV : 590 g/L. Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. A.H): 750 g/L (2010)

Séchage : 24 heures en moyenne.

Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

Rendement : 15 à 18 m²/L selon la nature et la préparation du bois

Nettoyage des outils : Au white spirit

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 1 litre, 5 litres, 25 litres.

Hygiène et sécurité

Nettoyer les chiffons immédiatement après l'utilisation : risque d'auto-inflammation avec les chiffons imbibés d'huile.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OB BIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OB BIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OB BIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.